

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO							
TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE							
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice G)							
CARATTERISTICA SPECIFICATION		METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS		VALORE MEDIO IMOLA IMOLA AVERAGE VALUE		
	DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1		CONFORME COMPLIANT		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%		< 0,1%		
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²		> 45 N/mm²		
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700N		SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm*	2500 N*
			SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300N			12 mm*	5000 N*
						14 mm*	6500 N*
		20 mm**	11000 N**				
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		< 140 mm³		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION		ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5		COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE		
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		RESISTE RESISTANT		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED		RESISTE RESISTANT		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B		min. B		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS			DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		min. 3		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION		CONFORME COMPLIANT		
*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE							
**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE							

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
TUBE	R9	A	-	-	-	-	>25	>25	1	>0,42

SIMBOLOGIA

SYMBOLES

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE

- Pavimento
Floor tiles
- Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS

- Abitazioni
Dometisc purpose
- Commerciale leggero
Tiles for light commercial
- Commerciale
Retail

STRUTTURA

STRUCTURE

- Liscio
Flat

FINITURA

FINISH

- Naturale
Natural

ASPETTO SUPERFICIALE

SURFACE LOOK

- Opaco
Matt

BORDO

EDGE

- Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION

- V2

CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS

- Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.

COORDINAMENTO
MARKETING CC IMOLA